



Caractéristiques	Mirage Lock										
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'applique pour les collections <b>Admiration, Naturels, Exotic et Sweet Memories</b></li> <li>• Planchers de bois franc préverni contrecollé <b>non fixé</b></li> <li>• Système <b>Rightloc<sup>MC</sup></b></li> <li>• Rainures et languettes bien ajustées</li> <li>• Joint <b>micro-V</b> sur les 4 côtés</li> </ul>										
Épaisseur	7/16 po (11 mm) (Masse de bois franc sciée 5/64 po (2 mm), Centre en HDF 9/32 po (7.3 mm) et contrebalancement en placage de bois)										
Largeur	4-5/16 po (109 mm)										
Longueur	Longueurs de 14 po (350 mm) à 46 po (1 172 mm)										
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Acajou africain et Sapele.										
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exclusive</b> : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs.</li> <li>• <b>▲ Planchers de caractère</b> : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.</li> </ul>										
Couleur (voir collections Mirage 2018)	<b>33 couleurs</b> : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Naturel, Brass, Onyx, Carousel, Château, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopscotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.										
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nanolinx<sup>MC</sup> HD</b> : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere<sup>MD</sup>* (18% de lustre)</b></li> </ul> </li> <li>• <b>DuraMatt<sup>MC</sup></b> : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> </ul> Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5										
Standards applicables	<table border="0"> <tr> <td> <b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b>                              • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110                              Classe C (selon l'essence de bois)                              • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)                         </td> <td> <b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b>                              • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois)                              • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)                         </td> </tr> <tr> <td> <b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</b>                              0,46 à 0,47 watt/cm<sup>2</sup> (selon l'essence de bois)                         </td> <td> <b>Valeur R :</b> R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)                         </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) :</b> Groupe de produit ciblé (Lock) conforme                         </td> </tr> </table>	<b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b> • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)	<b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b> • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)	<b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</b> 0,46 à 0,47 watt/cm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)	<b>Valeur R :</b> R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)	<b>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) :</b> Groupe de produit ciblé (Lock) conforme					
<b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b> • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)	<b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b> • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)										
<b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</b> 0,46 à 0,47 watt/cm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)	<b>Valeur R :</b> R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)										
<b>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) :</b> Groupe de produit ciblé (Lock) conforme											
Installation	Non fixée sur une membrane recommandée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)										
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant (à l'exception de l'Hickory)										
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.										
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger										
Accessoire	Nez de marche rond, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond et membrane										
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie <b>structurelle</b> à vie limitée</li> <li>• Garantie de <b>35 ans</b> contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> <li>• Garantie de <b>3 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> </ul>										
<b>Emballage</b>	<b>4-5/16 po (109 mm)</b>										
Contenu de 1 boîte	• 22 pi <sup>2</sup> (2,044 m <sup>2</sup> )										
Dimensions de 1 boîte	• 48 po L x 9-1/2 po L x 3-3/4 po H										
Poids de 1 boîte	• 45 livres										
Contenu de 1 palette	• 40 btes = 880 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 10 btes/H)										
Dimensions de 1 palette	• 48 po L x 38 po L x 40 po H										
<b>Dureté relative des essences</b>											
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)  Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre	<table border="0"> <tr> <td>• Chêne rouge</td> <td>1 290 lb - de dureté moyenne</td> </tr> <tr> <td>• Sapele</td> <td>1 300 lb - 1 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>• Acajou africain</td> <td>1 300 lb - 1 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>• Érable</td> <td>1 450 lb - 12 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td></td> </tr> </table>	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne	• Sapele	1 300 lb - 1 % plus dur	• Acajou africain	1 300 lb - 1 % plus dur	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur	•	
• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne										
• Sapele	1 300 lb - 1 % plus dur										
• Acajou africain	1 300 lb - 1 % plus dur										
• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur										
•											

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.