



Caractéristiques	Mirage Classic		
	Collection Naturels		
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes</li> <li>Joint micro-V sur les 4 côtés</li> </ul>		
Épaisseur	3/4 po (19 mm)		
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))		
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Essence	4 essences : Érable, Merisier, Chêne rouge, Noyer		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélect et Meilleur (Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles)</li> <li>Exclusive (Tel que la nature nous l'offre. Un éventail complet de la couleur et du caractère de l'essence)</li> </ul>		
Couleur (voir collections Mirage 2017)	1 couleur : Naturel Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nanolinx HD<sup>MC</sup> : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> <li>Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere<sup>MD</sup>* (18% de lustre)</li> </ul>		
	Protection UV : Appliquée sur tous les produits		Formaldéhyde : Aucune émission
	Eau et solvant : Aucune trace		
	Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55		
Standards applicables	<b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)</li> </ul>		<b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)</li> </ul>
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0.25 à 0.40 watt/cm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)		Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)
	Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme		
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)		
Sous-plancher	Bois		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie structurelle à vie limitée</li> <li>Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> </ul>
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm) et 3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi <sup>2</sup> (1,858 m <sup>2</sup> )	• 20 pi <sup>2</sup> (1,858 m <sup>2</sup> )	• 18 pi <sup>2</sup> (1,672 m <sup>2</sup> )
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 60 livres	• 45 à 55 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 43 po H	• 79 po L x 42 po L x 43 po H	• 85-1/2 po L x 38 po L x 43 po H
Durété relative des essences			
Selon le test Janka de la NWFA Test de durété (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noyer</li> <li>Merisier</li> <li>Chêne rouge</li> <li>Érable</li> </ul>	1 010 lb - 22 % plus mou 1 260 lb - 2 % plus mou 1 290 lb - de durété moyenne 1 450 lb - 12 % plus dur	
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres			

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.