



Caractéristiques	Mirage Classic
	Collection Flair - Caractère ▲
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc prévernissé massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés Fini ultra-mat sur un grade caractère
Épaisseur	3/4 po (19 mm)
Longueur	• Variées (de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm))
Largeur	4-1/4 po (108 mm)
Essence	3 essences : Chêne blanc Caractère, plain sawn, Érable Caractère et Chêne rouge Caractère
Grade	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.
Couleur (voir collections Mirage 2017)	5 couleurs (Érable): Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf, Nightfall 1 couleur (Chêne rouge) : Nightfall 5 couleurs (Chêne blanc, plain sawn): White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf
Finition	<p>DuraMatt[®] : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</p> <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Formaldéhyde : Aucune émission</p> <p>Eau et solvant : Aucune trace</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55</p>
Standards applicables	<p>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) <p>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) <p>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</p> <p>0,25 à 0,40 watt/cm² (selon l'essence de bois)</p> <p>Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)</p> <p>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme</p>
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)
Sous-plancher	Bois
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger
Accessoire	Nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 18 pi ² (1,672 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 45 à 55 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 85-1/2 po L x 38 po L x 43 po H
Dureté relative des essences	
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne Chêne blanc, plain sawn 1 360 lb - de dureté moyenne Érable 1 450 lb - 12 % plus dur
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre	