



Caractéristiques		Mirage Classic			
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Alive, Naturels, Flair, Sweet Memories et Imagine Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 				
Épaisseur	3/4 po (19 mm)				
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)	
Longueur	Longueurs de 10 po (254 mm) à 76 po (1 930 mm)				
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc et Merisier.				
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Sélect et Meilleur : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles. Exclusif : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusif présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 				
Couleur (voir collections Mirage 2018)	60 couleurs : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Isla, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Hudson, North Hatley, Windsor, Bolton, Waterloo, Oakland, Farnham, Stanford, Eastman, Knowlton, Naturel, White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf, Lunar Eclipse, Nightfall, Bubble Bath, Hula Hoop, Carousel, Sand Castle, Château, Roller Coaster, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopsotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean, Driftwood, Rock Cliff, Barn Wood, Papyrus, Seashell, Sandstone, Fossil. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.				
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx^{MC} HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD}* (18% de lustre) Nanolinx^{MC} Commercial : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. DuraMatt^{MC} : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55				
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0.25 à 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois) Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme				
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)				
Sous-plancher	Bois				
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.				
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger				
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond				
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx^{MC} Commercial 				
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)	
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 18 pi ² (1 672 m ²)	
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H	
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 60 livres	• 49 à 60 livres	• 45 à 55 livres	
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 42 po H	• 79 po L x 42 po L x 42 po H	79 po L x 42 po L x 42 po H	• 85-1/2 po L x 37 po L x 42 po H	
Dureté relative des essences					
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> Merisier Chêne rouge Chêne blanc Érable 	1 260 lb - 2 % plus mou 1 290 lb - de dureté moyenne 1 360 lb - 5 % plus dur 1 450 lb - 12 % plus dur			
Chêne rouge 1290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres					

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Engineered					
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Naturels, Exotic, Flair, Sweet Memories et Imagine Plancher de bois franc préverni contrecollé avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 					
Épaisseur	3/8 po (10 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 5 plis 15/64 po (6 mm))		1/2 po (13 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 7 plis 11/32 po (9 mm))		3/4 po (19 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 11 plis 19/32 po (15 mm))	
Largeur	2-9/16 po (65 mm)	3-5/16 po (84 mm)	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)	7-3/4 po (197 mm)	
Longueur	Longueurs de 14 po (355 mm) à 46 po (1 168 mm)			Longueurs de 20 po (508 mm) à 82 po (2 083 mm)		Longueurs de 23 po (584 mm) à 82 po (2 083 mm)
Essence	9 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Hickory, Noyer, Merisier, Jatoba, Acajou africain et Sapele.					
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Sélect et Meilleur : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles. Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 					
Couleur (voir collections Mirage 2018)	52 couleurs : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Isla, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Naturel, Brass, Onyx, White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf, Lunar Eclipse, Nightfall, Bubble Bath, Hula Hoop, Carousel, Sand Castle, Château, Roller Coaster, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopscotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean, Driftwood, Rock Cliff, Barn Wood, Papyrus, Seashell, Sandstone, Fossil. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.					
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx^{MC} HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD}* (18% de lustre) Nanolinx^{MC} Commercial : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. DuraMatt^{MC} : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55					
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)			Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0,3 à 0,4 (selon l'essence de bois)		
Installation	Agrafée, clouée, non fixée ou collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)					
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant					
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.					
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx ^{MC} Commercial)					
Accessoire	Nez de marche rond, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond					
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel 			<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx^{MC} Commercial 		
Emballage	2-9/16 po (65 mm)	3-5/16 po (84 mm)	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)	7-3/4 po (197 mm)	
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 25 pi ² (2 322 m ²)	• 34,10 pi ² (3 168 m ²)	• 22,15 pi ² (2 058 m ²)	• 17,60 pi ² (1 635 m ²)	
Dimensions de 1 boîte	• 48 po L x 8-1/4 po L x 3-1/4 po H	• 47 po L x 10-1/4 po L x 3-1/4 po H	• 83 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 83 po L x 7 po L x 3-1/4 po H	• 83 po L x 8-3/8 po L x 3-1/4 po H	
Poids de 1 boîte	• 27 à 34 livres	• 34 à 41 livres	• 65 à 70 livres	• 42 à 45 livres	• 50 à 53 livres	
Contenu de 1 palette	• 50 btes = 1 000 pi ² (5 btes/L x 10 btes/H)	• 40 btes = 1 000 pi ² (4 btes/L x 10 btes/H)	• 32 btes = 1 091,2 pi ² (4 btes/L x 8 btes/H)	• 48 btes = 1 063,2 pi ² (6 btes/L x 8 btes/H)	• 50 btes = 880 pi ² (5 btes/L x 10 btes/H)	
Dimensions de 1 palette	• 48 po L x 42 po L x 37 po H	• 47 po L x 42 po L x 37 po H	• 83 po L x 42 po L x 30 po H	• 83 po L x 42 po L x 30 po H	• 83 po L x 42 po L x 36 po H	
Dureté relative des essences	Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)					
	• Noyer	1 010 lb - 22 % plus mou				
	• Merisier	1 260 lb - 2 % plus mou				
	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne				
	• Sapele	1 300 lb - 1 % plus dur				
	• Acajou africain	1 300 lb - 1 % plus dur				
	• Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur				
	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur				
	• Hickory	1 820 lb - 41 % plus dur				
	• Jatoba	2 350 lb - 82 % plus dur				

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.



Caractéristiques	Mirage Lock										
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Naturels, Exotic et Sweet Memories Planchers de bois franc préverni contrecollé non fixé Système Rightloc^{MC} Rainures et languettes bien ajustées Joint micro-V sur les 4 côtés 										
Épaisseur	7/16 po (11 mm) (Masse de bois franc sciée 5/64 po (2 mm), Centre en HDF 9/32 po (7.3 mm) et contrebalancement en placage de bois)										
Largeur	4-5/16 po (109 mm)										
Longueur	Longueurs de 14 po (355 mm) à 46 po (1 168 mm)										
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Acajou africain et Sapele.										
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 										
Couleur (voir collections Mirage 2018)	33 couleurs : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Naturel, Brass, Onyx, Carousel, Château, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopscotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.										
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx^{MC} HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD}* (18% de lustre) DuraMatt^{MC} : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5										
Standards applicables	<table border="0"> <tr> <td> Brûlure en surface (ASTM-E-84) : • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois) </td> <td> Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois) </td> </tr> <tr> <td> Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,46 à 0,47 watt/cm² (selon l'essence de bois) </td> <td> Valeur R : R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Lock) conforme </td> </tr> </table>	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,46 à 0,47 watt/cm ² (selon l'essence de bois)	Valeur R : R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)	Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Lock) conforme					
Brûlure en surface (ASTM-E-84) : • FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)	Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : • FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) • SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)										
Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,46 à 0,47 watt/cm ² (selon l'essence de bois)	Valeur R : R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)										
Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Lock) conforme											
Installation	Non fixée sur une membrane recommandée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)										
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant (à l'exception de l'Hickory)										
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.										
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger										
Accessoire	Nez de marche rond, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond et membrane										
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger 										
Emballage	4-5/16 po (109 mm)										
Contenu de 1 boîte	• 22 pi ² (2,044 m ²)										
Dimensions de 1 boîte	• 48 po L x 9-1/2 po L x 3-3/4 po H										
Poids de 1 boîte	• 45 livres										
Contenu de 1 palette	• 40 btes = 880 pi ² (4 btes/L x 10 btes/H)										
Dimensions de 1 palette	• 48 po L x 38 po L x 40 po H										
Dureté relative des essences											
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143) Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre	<table border="0"> <tr> <td>• Chêne rouge</td> <td>1 290 lb - de dureté moyenne</td> </tr> <tr> <td>• Sapele</td> <td>1 300 lb - 1 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>• Acajou africain</td> <td>1 300 lb - 1 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>• Érable</td> <td>1 450 lb - 12 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td></td> </tr> </table>	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne	• Sapele	1 300 lb - 1 % plus dur	• Acajou africain	1 300 lb - 1 % plus dur	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur	•	
• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne										
• Sapele	1 300 lb - 1 % plus dur										
• Acajou africain	1 300 lb - 1 % plus dur										
• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur										
•											

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.